

水でしっかり固まるアスファルト

スイゲーミックス



飢餓から救う。
未来を救う。
WFP
国連世界食糧計画

本品 1 つにつき 10 円が
途上国の学校給食支援に
役立てられます。

概要 スイゲーミックスは、全天候型高耐久常温補修用混合物です。水と接触することで早期的に硬化して、高い強度を示すため、雪解けの時期や雨天時に適用できます。

特長 水をかけることで早期に硬化する補修用アスファルト混合物で、施工後ただちに交通開放可能です。雨天時や水の溜まった箇所にも適用できます。低温作業性に優れ、-20℃でも使用可能です。細粒度アスファルト混合物なので、適用箇所の形状に柔軟に対応できます。

用途 構造物の修繕工事に伴う仮復旧・本復旧
ポットホール補修 コア抜き後の埋め戻し
段差修正



□ スイゲーミックスの使用方法

準備 軍手などの保護具、清掃用具、スコップ、レーキ、左官ゴテなどをご用意ください。

1 清掃



施工箇所を清掃します。
乾燥路面の場合は散水してください。

2 開封



本品を使用直前に開封し、施工箇所に材料を直接またはスコップなどを用いて広げます。

3 敷きならし



スコップや足などで敷きならしてください。
(余盛りを設けてください。)

4 散水①



全体に散水してください。
水の量は20kg/袋あたり1L程度です。

5 転圧



足やスコップなどで転圧してください。
締固めの機械などを使用するとより効果的です。

6 散水②



最後に再度散水して施工完了です。
直ちに交通開放が可能です。

□ 施工上の留意点

- ◆ 舗設する基盤との付着を良くするため、ほこりや小石は取り除いてください。
- ◆ 施工厚が約1cm以上確保できる箇所に使用してください。
- ◆ 転圧により圧密されるため、敷きならしでは多少余盛りをしてください。
- ◆ 散水量は20kgあたり1L程度で十分ですが、過剰に散水しても問題ありません。

施工厚さ	3cm	5cm
1袋あたりの施工面積	0.30m ²	0.20m ²

□ 保管上の留意点

- ◆ 未開封の本品は、直射日光を避け、水に濡れないように保管してください。
- ◆ 6ヶ月程度の保管が可能ですので、6ヶ月以内に使用してください。
- ◆ 圧密により作業性の低下を招くおそれがあるため、高く積み上げないように注意してください。
(最大5段まで)
- ◆ 開封後に余った本品は、できるだけすぐに使用してください。