

アスファルト溶剤系・橋面舗装用接着剤

シビルスター

シビルスターは、鋼床版・コンクリート床版用接着剤として開発された、特殊ゴム・特殊樹脂等を混合した特殊溶剤系接着剤です。

特長

- ① 鋼床版・コンクリート床版と舗設物とを強力に接着し、一体化した舗装構造物を形成します。
- ② 弾力性に優れ、交通荷重による振動・たわみに対し良く追従します。
- ③ 鋼床版・コンクリート床版を雨水などから保護します。

ラインアップ

シビルスター-S	溶剤型アスファルト系	鋼床版用
シビルスター-SQ	溶剤型アスファルト系	鋼床版用、速乾性
シビルスター-C	溶剤型アスファルト系	コンクリート床版用
シビルスター-MQ	溶剤型エラストマー系	超速乾性

詳しくは当社 web で検索

▶ カタログコード

S10

検索

□ 使用方法



- ① 床版面は、十分に乾燥・清掃してください。
- ② 鋼床版の場合は程度に応じてケレンしてください。
- ③ ローラーバケ等を用いて、むらなく塗布してください。

□ 規格

試験項目	鋼床版用		コンクリート床版用	鋼床版用 コンクリート床版用	試験方法
	シビルスター-S	シビルスター-SQ	シビルスター-C	シビルスター-MQ	
指触乾燥時間 (23℃)	60分以内	30分以内	60分以内	20分以内	JIS K 5600-1-1
不揮発分	50%以上	50%以上	20%以上	20%以上	JIS K 6833
作業性	塗り作業に支障のないこと				JIS K 5600-1-1
耐水性	5日間で異常のないこと				JIS K 5600-6-1

□ 荷姿

- ・ 18L缶入り



□ 注意事項

- 有機溶剤が含まれていますので、施工中および施工後の火気には十分に注意してください。
- 保存中は、水分・湿気が入らないようにしてください。
- 施工中降雨があったら直ちに施工を中止してください。

【お問合せ】

TOA 東亜道路工業株式会社

〒106-0032 東京都港区六本木7丁目3番7号

TEL : 03-3405-5011 FAX: 03-3405-1818 <http://www.toadoro.co.jp>

メールでのお問い合わせは E-mail : seihin@toadoro.co.jp