



自然石の風合いが生きる常温薄層舗装

ネイチャーコートST

高級感あふれる自然石の風合い。
水性ポリエステルエマルジョン採用で、
環境にやさしく、耐久性も向上。

自然石の風合いが生きる常温薄層舗装

ネイチャーコートST

特長

- **自然石調の高級感**
落ち着いた深い色調と自然石の風合い
- **豊富なバリエーション**
6種のカラーバリエーションを常備
- **環境にやさしい**
水性のポリエステルエマルジョンを使用
- **高い耐久性**
従来のアクリル系薄層カラー舗装より高い耐摩耗性
- **優れた耐候性**
長期間塗膜を維持し変色、退色がほとんどない
- **高いすべり抵抗性**
降雨時のすべり抵抗性が高く、歩行者の安全性を確保

カラーバリエーション



ST-橙



ST-グレー



ST-黄土



ST-赤



ST-桜



ST-茶

※印刷の関係で、実際の色調とは多少異なることがあります。


用途

- 公園、広場
- 歩道、遊歩道、通学路
- ホテル、レジャー施設の屋外歩行者用通路
- 商店街の歩行者通路
- その他




TOAのネイチャーコートSTは、より自然石に近い風合いを目指した、環境にやさしい水性ポリエステル系常温薄層舗装です。
 素材にセラミック骨材を使用することにより、落ち着いたやわらかな色調と自然石の質感をもつ舗装が実現します。

ネイチャーコートSTの舗装断面図



施工手順



ネイチャーコートSTの性能

| 試験項目 | 試験結果例 | 社内基準 | 試験方法 |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| すべり抵抗性試験 (BPN) | 100 (密粒度As舗装) 82~90 (開粒度As舗装) | 40以上 | 舗装調査・試験法便覧 S021-2 |
| 耐候性試験 | 合格 | 極端な変色、退色がないこと ひびわれ、はがれがないこと | 舗装調査・試験法便覧 C015T |
| 耐摩耗性試験 (mg) | 22 | 100以下 | 舗装調査・試験法便覧 C011T |
| 現場透水試験 (ml/15s) | 1,198 (施工前1,274) 開粒度As舗装 | 300以上 | 舗装調査・試験法便覧 S025 |

人と文化と自然を結ぶ、TOAの景観舗装

自然石の風合いが生きる常温薄層舗装 ネイチャーコートST

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 本社 | 〒106-0032 | 東京都港区六本木7-3-7 | TEL 03(3405)1813 | FAX 03(3405)4210 |
| 技術研究所 | 〒300-2622 | 茨城県つくば市要3-15-126 | TEL 029(877)4150 | FAX 029(877)4151 |
| 北海道支社 | 〒007-0825 | 札幌市東区東雁来五条1-1-18 | TEL 011(781)8511 | FAX 011(781)8711 |
| 東北支社 | 〒980-0811 | 仙台市青葉区一番町3-3-20損保ジャパン日本興亜仙台一番町ビル | TEL 022(225)6591 | FAX 022(261)6744 |
| 北陸支社 | 〒951-8057 | 新潟市中央区月町1988フレンジビル2F | TEL 025(228)5333 | FAX 025(228)5301 |
| 関東支社 | 〒106-0032 | 東京都港区六本木7-3-7 | TEL 03(3423)0231 | FAX 03(3403)3480 |
| 中部支社 | 〒461-0011 | 名古屋市東区白壁1-45白壁ビル | TEL 052(962)1831 | FAX 052(962)1850 |
| 関西支社 | 〒556-0016 | 大阪市浪速区元町1-4-17 | TEL 06(6649)2102 | FAX 06(6649)2109 |
| 中国支社 | 〒732-0052 | 広島市東区光町2-14-16 | TEL 082(568)2951 | FAX 082(262)3055 |
| 四国支店 | 〒799-1101 | 愛媛県西条市小松町新屋敷甲1216-4 | TEL 0898(72)6161 | FAX 0898(72)6040 |
| 九州支社 | 〒812-0016 | 福岡市博多区博多駅南1-8-31九州ビル6F | TEL 092(471)6936 | FAX 092(473)8455 |

TOA 東亜道路工業株式会社

詳しくは当社webで検索

▼ カタログコード

E-04

検索

<http://www.toadoro.co.jp>

L-07

A14.12.20 B版